

DESCRIPCION

Revestimiento liso mate al disolvente, para tratamiento de paredes y techos con problemas de humedad.

PROPIEDADES

- Permite la evaporación del agua ocluida.
- Muy buena transpirabilidad al vapor de agua.
- Su naturaleza química evita la aparición de mohos y algas.
- Muy buena lavabilidad.
- Gran adherencia. Aplicable incluso sobre superficies húmedas y a bajas temperaturas o lluvia intermitente.
- Fácil aplicabilidad.
- Bajo olor.

USOS

- Interior-exterior.
- Interiores con problemas de humedades por capilaridad.
- Impermeabilización de paramentos exteriores antes de la aplicación de un revestimiento acrílico.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate.
Color	Blanco.
Densidad	1.4 gr./cc
Sólidos	60 - 65 %
Rendimiento	10 - 12 m ² /lt
Secado	1 – 2 Horas (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 6 horas
COV	Cat(i): 500g/l (2010) Contenido máximo producto:426g/l.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Sobre yeso aplicar directamente previa limpieza de partículas sueltas o extrañas.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar directamente.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

Disolvente: Sintéticos 100.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases de metálicos de 15L,4L.,0.750L.