

03/03/2024

Descripción

Metal Paint Hierro es una pintura metálica base agua con partículas finas de hierro cuya aplicación proporciona un efecto hierro natural con dos texturas diferentes:

- Metal Paint Hierro 004: textura fina.
- Metal Paint Hierro 030: textura gruesa.

Compruebe siempre el producto sobre una pequeña zona antes de proceder a la aplicación.

Propiedades

- Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso, vidrio, papel y metales.
- Alta adherencia al soporte. En zonas poco absorbentes se recomienda primero la utilización de nuestro promotor de adherencia Imprimpación No Absorbentes.
- Aplicable mediante llana, pincel, brocha, esponja, rodillo o pistola.
- Producto listo al uso, no diluir con agua.

Rendimiento

El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de aplicación. En una aplicación mediante llana el rendimiento es el siguiente: 0.15 L/m².

Aplicación

En función del efecto deseado, aplicar Metal Paint Hierro utilizando una de estas dos técnicas:

a Efecto Bronce natural:

Aplicar una mano de Metal Paint Hierro y, una vez seca, pulir suavemente con lija 400 hasta conseguir el brillo deseado. Finalmente pasar un paño para eliminar las partículas sueltas y proceder al sellado.

b Efecto pátina:

Aplicar dos manos de Metal Paint Hierro, con 4 horas de separación entre ambas. Pasadas 24 horas de la segunda mano, lijar con grano 120 para exponer las partículas de cobre, y así facilitar la oxidación. Para una oxidación más acelerada no eliminar el polvo. A continuación, aplicar una primera mano de Oxidante, de forma homogénea por toda la superficie a tratar, no cargar en exceso para evitar el descuelgue, dejar actuar durante 2-3 horas y proceder al sellado. En el caso de que se quiera acentuar el efecto óxido, y habiendo pasado 2-3 horas, dar una segunda mano con Oxidante en las zonas deseadas dejando actuar otras 2-3 horas antes del sellado.

Nota: No aplicar Metal Paint Cobre en exteriores en caso de previsión de lluvias.

03/03/2024

c Sellado

Aplicar una mano de Sellador para proteger el producto y frenar la oxidación. Pasadas 4 horas sellarlo con dos manos de Barniz al agua de alto rendimiento, con un intervalo de 12 horas entre manos.

| Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

| Presentación

Se presenta en envases de 1 litro.

| Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

| Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Hierro: textura gruesa



Hierro: textura fina

