

03/03/2024

## Descripción

Microcemento Suelo es un microcemento bicomponente en polvo para acabados decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo de bajo espesor en suelos y paredes. Los microcementos Dokapi se aplican mediante llana en varias manos permitiendo lograr una gran variedad de efectos. Como parte de un sistema de aplicación, el soporte debe prepararse con Base y con productos recomendados por Dokapi.

Formulado con aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos específicos, Microcemento Suelo (componente A en polvo) debe ser mezclado con la resina (componente B líquido) respetando las proporciones de esta ficha técnica para garantizar las propiedades del revestimiento.

Una vez amasado, permite crear un revestimiento de bajo espesor de 1 a 3 mm, con gran resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica, MDF, yeso y cartón-yeso.

## Propiedades

- Revestimiento continuo sin fisuras (respetar siempre las juntas de dilatación).
- Aplicable sobre casi cualquier tipo de soporte: hormigón, cementos, cerámica, yeso, cartón-yeso, etc.
- Excelente trabajabilidad.
- Amplia gama de colores y efectos.
- Acabados mate, satinado y brillo.
- Alta adherencia al soporte.

## Modo de empleo

### a Preparación del soporte:

Antes de aplicar microcemento Microcemento Suelo es necesario preparar la superficie con Base. El soporte de aplicación debe estar limpio y libre de grasas, la base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

### b Mezcla:

Microcemento Suelo se mezcla con la resina y con los colorantes según el color seleccionado. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y la resina:

10 kg de Microcemento Suelo (M/L) – 3,0 / 3,5 litros de resina

03/03/2024

**c Preparación del mortero:**

El mortero debe prepararse del siguiente modo:

1. Verter un poco de resina en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
2. Verter el microcemento en polvo y la resina de forma gradual al mismo tiempo que se mezcla el producto con un mezclador mecánico de bajas revoluciones.
3. Mezclar durante al menos 4 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.

**d Consumo:**

El rendimiento sobre superficie preparada con Base es el que sigue:

Microcemento Suelo M/L (2 manos) – 1 kg/m<sup>2</sup>.

Cuanto mejor sea la nivelación y preparación de la superficie a recubrir, mejores serán los rendimientos y menor coste en material y tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

**Datos técnicos**

<b>Tipo:</b>	Microcemento bicomponente
<b>Aspecto:</b>	Polvo blanco
<b>Tamaño máximo del árido:</b>	M: 1,8 mm / L: 0,2 mm
<b>Densidad aparente:</b>	En polvo – 1175 ± 50 kg/m <sup>3</sup> En pasta – 1505 ± 50 kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistencia a la compresión (EN 13892-2):</b>	Endurecido – 1390 ± 50 kg/m <sup>3</sup> (28 días) 28 días: ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la flexión (EN 13892-2):</b>	28 días: ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la adherencia (EN 13892-8):</b>	28 días: ≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia al deslizamiento (EN 12633:2003):</b>	USRV Rd = 25 Clase 1
<b>Reacción al fuego (EN 13501-1):</b>	BFL s1

**Aplicación****a Manos de preparación:**

En función del tipo de soporte de aplicación, aplicar una o dos manos de Microcemento Base mediante llana metálica. En el suelo recubrir siempre con dos manos y con la malla de fibra muy flexible Bultex. Antes de aplicar una nueva mano, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado con lijadora rotoorbital y lijas de grano 40, con el fin de eliminar imperfecciones.

03/03/2024

**b Manos de acabado:**

La aplicación puede terminarse con una tercera mano de Microcemento Base empleando la técnica “fresco sobre fresco”. En pavimentos es posible emplear Microcemento Medio aplicado en dos manos. El microcemento de acabado Microcemento Fino será de uso exclusivo en paredes y superficies no transitables.

**“Fresco sobre fresco”**

Microcemento Base puede ser trabajado mediante la técnica “fresco sobre fresco”, aplicando la tercera mano en cuanto la segunda deje de tener “tac” (cuando el microcemento recién aplicado deja de adherirse a los dedos al tocarlo). La segunda mano de Microcemento Base aplicada con esta técnica no debe lijarse. En caso de quedar rebabas o bultos, estas se eliminarán con la espátula de apoyo, descabezando el material que sobresalga. Aplicar la tercera mano trabajando sobre tablas de poliestireno extruido.

Una vez el material esté seco, realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 40 con el fin de eliminar imperfecciones (en cuanto haya cambiado de tonalidad y esté más claro).

**“Fresco sobre seco”**

Antes de aplicar una nueva mano, dejar secar la anterior (en torno a tres horas) y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 80 con el fin de eliminar imperfecciones.

No aplicar capas de más de 1 mm de espesor para los microcementos Microcemento Base, Microcemento Medio y Microcemento Fino. Se recomienda un espesor total de sistema de 1 a 3 mm.

**c Sellado**

Los microcementos Dokapi deben ser sellados una vez endurecidos, entre las 24 h y 48 h. Nunca antes de que el revestimiento haya alcanzado una humedad inferior al 5 %, medida con instrumentos diseñados para este propósito. Los microcementos Dokapi pueden ser sellados con la imprimación tapaporos Presealer y el barniz al agua Topsealer WT. Recomendamos seguir escrupulosamente los consejos de aplicación de las fichas técnicas.



03/03/2024

## Precauciones especiales

Este producto contiene cemento.

- Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
- Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
- No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y el secado. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Campo de aplicación

Mortero para revestir paramentos verticales y pavimentos de espacios comerciales y residenciales interiores o exteriores, secas o húmedas.

## Presentación

Se presenta en composiciones formadas por cubos de 20 kg.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido, el material sólo podrá ser retirado con medios mecánicos.

## Tiempo de vida del producto

El tiempo de vida del producto o Pot-life es de 1 hora a unos 20°C. Recomendamos realizar amasadas de acuerdo con la experiencia del aplicador.

## Condiciones de almacenamiento

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.