FICHA TÉCNICA

PINTURA ANTICALÓRICA



PINTURA

03/03/2024

Descripción

Pintura anticalórica a base de resinas de silicona modificada, que le aporta una gran resistencia a la temperatura. Resistencias hasta 600°C.

Campo de aplicación

Aplicable en superficies metálicas que tengan que estar sometidas a altas temperaturas como, chimeneas, calderas, radiadores, tuberías de agua caliente y vapor, etc..

Propiedades

Resistente hasta 600°C Alta cubrición. Excelente dureza y elasticidad. Excelente nivelación. Aplicable directamente sobre hierro. Producto liso al uso. No necesita dilución.

Datos técnicos

Colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)
Rendimiento
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR
Repintado a 20°C y 60%HR
Volumen sólidos
COV (2004/42/IIA (j) (500)
Ta inflamación
Presentación

Negro y Aluminio 1.220±0.03Kg/l (Negro) 1.140±0.03Kg/l (Aluminio) 15m²/l para 25µm secas 1-2h 12h 37±2% (Negro) 28±2% (Aluminio) Máx. COV 500g/l. 40-42°c 15ltsq





Teléfono: 615 05 09 70 | www.dokapi.com | E-mail: info@decomargestion.com

FICHA TÉCNICA

DOKAPI

03/03/2024

Preparación de superfícies

Soportes nuevos

El soporte ha de estar limpio de productos extraños y residuos.

Soportes férricos:

El hierro ha de estar exento de óxido, bien desengrasado, sin polvo y seco. Si presenta óxido este se eliminará mediante cepillado mecánico ó cualquier otro método eficaz.

PINTURA

PINTURA ANTICALÓRICA

Pueden apreciarse desprendimiento de humos en función del tiempo transcurrido desde su aplicación y la temperatura alcanzada. El producto puede perder brillo cuando soporta elevadas temperaturas durante largos períodos de tiempo lo cual no afecta a sus propiedades protectoras.

Se recomienda una vez aplicado calentar hasta 250°C y mantener la temperatura 1h. Con ello conseguiremos un mejor curado del producto y una mayor durabilidad.

Una vez pintada la superficie deben transcurrir 24 horas antes de elevar la temperatura del objeto pintado.

Precauciones

No aplicar a pleno sol para evitar ampollas y un mal acabado.

No aplicar a temperaturas por debajo de 5°C ni superiores a 35°C y siempre 3°C por encima de la temperatura de rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.



