

03/03/2024

Descripción

P. plástico de alta calidad, indicado tanto para la decoración como para la protección de paramentos de interior como exterior.

Excelente brochabilidad y poder cubriente. Muy buena adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería. Impermeable y transpirante con aditivo antimoho.

Existen tres tipos, llamados BASE D y BASE TR, con diferente concentración de Dióxido de Titanio.

Se deben utilizar pigmentos resistentes al exterior y a la alcalinidad.

Propiedades y ventajas

- Facilidad de aplicación.
- Impermeable.
- Buena adherencia sobre hormigón.
- No amarillea.
- Baja absorción de agua.
- Bajo olor.
- No propongan la llama.

Datos técnicos

Acabado	LISO MATE
Peso específico	1.53 ± 0.05 Kg/L
Materia no volátil	60.69 %
Diluyente	agua
Color U.N.E. 48103	8 - 12 m ² /Kg
Opacidad	blanco
Teñido	± 94 %
PVC	colores universales al agua
Permeabilidad al vapor de agua	66.38 %
Impermeabilidad	Sd = 0.13 m. UNE EN ISO 7783 - 1 y 7783 - 2
Permeabilidad al CO2	W = <0.1 Kg/m ² · h 0.5 UNE EN 1062 - 6
COV	SD (m) = 555. UNE EN 1062 - 6
Máx. COV permitido 2010	20 gr/l
Secado tacto	40 g/Kg
Intervalo repntado	30 m. a 1 hora
Secado total	21 días
Envasado	4 Y 12 y 14 Lts.
Caducidad	18 meses a partir de la fecha envasado
Almacenamiento: Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas	

Uso

Especialmente indicado para la protección y decoración de superficies tanto en interior como en exterior.

03/03/2017

Modo de empleo

En caso de contaminación por moho, hongos, algas, eflorescencias salinas (salitre) y otros elementos parásitos, proceder a limpiar de la siguiente manera:

- 1 – diluir con una solución de agua y lejía ó sulfamán al 10 %.
- 2 – Aclarar profundamente con agua.
- 3 – dejar secar completamente antes de aplicar la pintura.
- 4 – aplicar una capa muy diluida con agua ó aplicar un fondo fijador.

Nota: estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

CONDICIONES AMBIENTALES:

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (Efecto caracol).

Aplicar a brocha, rodillo, pistola de aire ó pistola Aires.

Lavar las herramientas con agua abundante al final del trabajo.

Remover hasta homogenizar el contenido del envase.

La segunda mano se aplicara rebajando ligeramente.

Aplicar el producto entre 5° y 35° C.

APLICACIÓN:

Sobre soportes nuevos:

Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque es recomendable uniformar con nuestro IMPRIMACIÓN AL AGUA para obtener mejor acabado.

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas.

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarse suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.

Si está en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Soportes Antiguos:

Las superficies a pintar no deberán tener pinturas viejas, mal adherencia, grasas, no restos de desencofrantes.

En soportes lisos de poca absorción, se deberá abrir el poro para permitir el anclaje de la pintura.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.