

18/04/2024

## Descripción

Pintura plástica vinílica mate para interiores y exteriores no muy agresivos. Producto de fácil aplicación que posee una excelente blancura y cubrición en seco, además de una destacable resistencia al frote húmedo.

## Características técnicas

<b>Vehículo</b>	Polímero Vinílico en dispersión acuosa
<b>Pigmento</b>	Dióxido de Titanio y pigmentos
<b>Color</b>	Blanco
<b>Brillo</b>	Mate
<b>Peso específico</b>	1.667 ± 0.02
<b>Viscosidad</b>	7300 ± 1800 Seg. CF4 a 20°C
<b>Sólidos en peso</b>	68.47% aprox. 47.47% aprox. Contiene COV máx. 13g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. c) para el producto listo al uso es COV máx 40 g/l (2010)

## Datos de utilización

**Rendimiento:** de 8 a 10m<sup>2</sup> Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique.

**Secado al tacto:** 1 hora a 20°C con una HR del 60%

**Repintado mínimo:** de 4 a 6 horas a 20°C con una HR del 60%

**Limpieza de utensilios:** Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

**Dilución:** No diluir la capa final más del 5% .

**Almacenamiento:** Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20°C

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o airless (usar mascarilla con éste último).

18/04/2017

## | Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

### Superficies nuevas

Aplicar primera mano diluida con un 10% de agua

### Superficies muy absorbentes o pulverulentas

aplicar una capa de PINCUSA Fijador

Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

### Superficies viejas o pintadas a la cal

Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir

con PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Para nivelar o alisar las superficies aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada)

### Superficies con elementos metálicos oxidables:

Aplicar un tratamiento previo para evitar su oxidación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar 1ª mano al 10% de dilución (100mL por litro de pintura). Aplicar 2ª mano al uso o máximo al 5% de dilución. Para una posible 3ª mano aplicar al uso.

## | Seguridad y medio ambiente

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.