

03/03/2024

Descripción

Pintura acrílica para la protección y pintado de piscinas.

Propiedades

Resistencia a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón...

Buena adherencia sobre materiales de construcción mas habituales.

Resistente a la intemperie.

Alta opacidad y cubrición.

Resistente a tratamientos químicos empleados en el mantenimiento del agua.

Usos

Diseñado para la protección y decoración de piscinas de obra nueva o repintados de pinturas acrílicas.

Características técnicas

Naturaleza	Emulsión Acrílica
Aspecto	Mate
Diluyente	Agua
Densidad	1,46 Kg./litro
Volumen en Solidos	45%
Viscosidad	120-140 poises (Brookfield 20°- Sp6-2 r.p.m.)
Rendimiento	-6 a 8 m2/litro (1 a 1,5 m2/kilo) (Dependiendo del fondo, absorción y manos aplicadas)
Tiempo de Secado	Al tacto, 30 minutos Repintado, 3 a 4 horas Secado total, 14 días
Resistencia Frote	> 5.000 ciclos

Normas de aplicación

Manualmente con brocha, rodillo o pistola.

Mediante equipo de air-less.

Los utensilios y manchas se limpian con agua.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Prevenir que la pintura anterior este en buen estado y bien adherida, en caso contrario sanear el fondo y preparar con una mano de Fijador Acrílico.

03/03/2024

Para la primera mano es conveniente diluir con un 10-15% de agua y para la segunda mano la dilución será de un 5-10% de agua.

Nota:

No aplicar por debajo de 5° C , ni con humedad relativa superior al 80%
No se aconseja pintar con tiempo lluvioso ni a pleno Sol en aplicaciones al exterior.
No llenar la piscina hasta transcurridos 10-12 días desde la aplicación.

Modo de aplicación**Soporte nuevo:**

No pintar hasta el fraguado total.
Eliminar el polvo, suciedad y restos de grasa.
Si se observa salitre, eliminar lavando con agua y sulfaman y posteriormente enjuagar con abundante agua.
Observar que la cubeta deberá estar aislada exteriormente de la humedad del terreno (jardines circulantes) para evitar ampollas de las filtraciones exteriores por capilaridad.

Soporte pintado:

Solo aplicar sobre pinturas Acrílicas o similares.
Eliminar restos de pintura.

Soporte en mal estado:

Solo aplicar sobre pinturas Acrílicas o similares.
Eliminar restos de pintura.

Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes de su uso.
Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase o etiqueta.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa nacional vigente.
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona <EC nº 247-500-7> y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona <EC nº 220-239-6> (3:1).
Puede provocar una reacción alérgica.

Eliminación y medio ambiente

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa autonómica/nacional vigente.
Tomar las medidas necesarias para evitar la producción de residuos.
No verter en desagües o en el medio ambiente.
Eliminar los residuos en puntos autorizados de recogida.